

FICHA TÉCNICA

BLOCO Lintel

FT19022 EDIÇÃO 06

DATA: 18/07/2025



UTILIZAÇÃO PREVISTA

Blocos de alvenaria de uso corrente, revestida ou com face à vista, aplicada em edifícios ou obras de engenharia civil. Os blocos podem ser utilizados em diversos tipos de paredes, incluindo simples, paredes duplas, paredes divisórias, e outras utilizações similares.




CONTROLO INTERNO DE PRODUÇÃO

O Sistema de Controlo da Produção em Fábrica implementado, define os requisitos para a fabricação, abrangendo todo o processo produtivo, desde o controlo das matérias-primas e equipamentos, a realização do produto e o controlo para validação do produto acabado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

NP EN 771-3:2011+A1:2015

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DIMENSIONAIS

Características Dimensionais						Massa (kg/un)	Absorção de água por capilaridade	Classe reacção ao fogo	Resistência média à compressão (MPa)				
Geometria	Dimensões (cm)												
	Tipo	C	L	A									
	50.20.15	*N	50	15	20	17	N/A (Sem exposição externa)	A1	≥6				
		*FV					≤10g/(m ² x s ^{0.5})						
		*BL				8	N/A (Sem exposição externa)		≥2				
	50.20.20	*N	50	20	20	20	≤10g/(m ² x s ^{0.5})	A1	≥6				
		*FV					N/A (Sem exposição externa)		≥2				
		*BL				10							




FICHA TÉCNICA

BLOCO Lintel

FT19022 EDIÇÃO 06

DATA: 18/07/2025



Características Dimensionais						Massa (kg/un)	Absorção de água por capilaridade	Classe reacção ao fogo	Resistência média à compressão (MPa)				
Geometria	Dimensões (cm)												
	Tipo		C	L	A								
	50.20.25	*N	50	25	20	24	N/A (Sem exposição externa)	A1	≥6				
		*FV					≤10g/(m ² x s ^{0,5})						
		*BL				12	N/A (Sem exposição externa)		≥2				
	50.20.28	*N	50	28	20	25	≤10g/(m ² x s ^{0,5})	A1	≥6				
		*FV					≤10g/(m ² x s ^{0,5})						
		*BL				13	N/A (Sem exposição externa)		≥2				
Todos		Resistência ao corte (valor tabelado EN 998-2)						0.15 N / mm 2					

*N - Bloco normal | FV - Face à vista | BL - Betão leve



Verdasca & Verdasca - Pré-Fabricados de Betão - Rua de Fátima, n.º 3 - Areias, 2490 - 124 Gondemaria, Ourém | NIPC e Registo na C.R.C. de Ourém n.º 501 820 361 - CAPITAL SOCIAL € 1.800.000,00 | TLF. (+351) 249 580 030 | TLM. (+351) 914 507 762 | verdasca@grupoverdasca.com