

# FICHA TÉCNICA

## REDONDO P/ ÁRVORE

FT21023 EDIÇÃO 03

DATA: 21/07/2025



### UTILIZAÇÃO PREVISTA

Delimitação de espaços de áreas pavimentadas para implantação de arborizações ou outras, promovendo a limpeza das zonas envolventes sem prejuízo da sua estética; outras aplicações similares.



### CONTROLO INTERNO DE PRODUÇÃO


O Sistema de Controlo da Produção em Fábrica implementado, define os requisitos para a fabricação, abrangendo todo o processo produtivo, desde o controlo das matérias-primas e equipamentos, a realização do produto e o controlo para validação do produto acabado.

### REFERÊNCIAS NORMATIVAS

EN 13369:2023 - Common rules for precast concrete products

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DIMENSIONAIS

### Dimensões e Tolerâncias (mm)

|   |                        |          |           |
|---|------------------------|----------|-----------|
|  | Comprimento (Conjunto) |          | 1000 ± 10 |
|   | Largura (Conjunto)     |          | 1000 ± 10 |
|   | Altura                 | Interior | 70 ± 5    |
|   |                        | Exterior | 70 ± 5    |
| Diâmetro (Ø)  |                        | Interior | 800 ± 5   |

Base com chanfro nos topos 15 x 15

### Características Técnicas

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Classe de Reação ao fogo | A1     |
| Betão                    | C25/30 |



# FICHA TÉCNICA

## REDONDO P/ ÁRVORE

FT21023 EDIÇÃO 03

DATA: 21/07/2025



### Dimensões e Tolerâncias (mm)

|                        |                    |         |
|------------------------|--------------------|---------|
| Comprimento (Conjunto) | 1000 ± 10          |         |
|                        | Largura (Conjunto) |         |
| Altura                 | Interior           | 90 ± 5  |
|                        | Exterior           | 70 ± 5  |
| Diâmetro (Ø)           | Interior           | 800 ± 5 |

### Características Técnicas

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Substâncias perigosas | DND                   |
| Emissão de amianto    | Isento <sup>(1)</sup> |
| Absorção de água      | ≤6% <sup>(1)</sup>    |
| Massa (kg)            | 81 (±10%)             |

<sup>(1)</sup> Desempenho não determinado

